



Scheda Tecnica
Revisione 24.02.2026

SILIFIM ACETICO TRASPARENTE, BIANCO, GRIGIO



1. Descrizione

SILIFIM ACETICO è un sigillante elastico monocomponente di natura siliconica; reticolazione di tipo "Acetica", per reazione, a temperatura ambiente, con l'umidità contenuta nell'aria (conseguente sviluppo di Acido Acetico).

2. Campi d'impiego

Per sigillare e fissare preferibilmente materiali compatti e non porosi comunemente impiegati nelle costruzioni ed in campo sanitario. Aderisce perfettamente su vetro, legno, ceramica, alluminio, alluminio anodizzato. Non aderisce su PE, PP, PTFE. Non è indicato su superfici metalliche dove può provocare corrosione, né su pietre naturali quali marmi, graniti, quarziti. Su superfici plastiche o verniciate si consigliano prove d'adesione preliminari. Prodotto anche per esterno, non è sopra-verniciabile.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE PRODOTTO		
Densità		0,94 g/cm ³
Tempo di formazione pelle	(in base alle condizioni ambientali)	25-30 min.
Velocità di reticolazione		2 mm/24h
Temperature applicative		5 °C ÷ 40 °C
Temperature operative		-40 °C ÷ 120 °C
Durezza SHORE A		16 ±2 °
Modulo di allung.al 100%	(DIN 53504)	ca. 0,25 N/mm ²
Resistenza alla trazione	(DIN 53504)	1,1 N/mm ²
Allungamento a rottura	(DIN 53504)	450%

3. Istruzioni per un corretto utilizzo

Applicare su superfici asciutte, pulite, sgrassate. Tagliare la testa della cartuccia nel punto in cui finisce il filetto e tagliare il beccuccio a 45° in funzione della larghezza del giunto desiderata. La larghezza del giunto non deve essere né inferiore a 3-4 mm, né superiore a 30-40 mm.

4. Precauzioni

Il contatto con gli occhi deve essere completamente evitato. In tal caso lavare abbondantemente con acqua. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

5. Stoccaggio

15 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (inferiore a 25 °C).

6. Note

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00801	SILIFIM ACETICO - Trasparaente - 280 ml	Nr	25
00901	SILIFIM ACETICO - Bianco - 280 ml	Nr	25
01001	SILIFIM ACETICO - Grigio - 280 ml	Nr	12



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net